

meine FARBE KALKPUTZ FÜR INNEN UND AUSSEN



Beschreibung: **meine FARBE KALKPUTZ** ist frei von schädlichen und giftigen Inhaltsstoffen, natürlich und atmungsaktiv. Einfach anzuwendender Kalkputz.

meine FARBE KALKPUTZ gibt es als
meine FARBE KALKPUTZ 06: feine Partikelgröße (ca. 0,6 mm) und
meine FARBE KALKPUTZ 08: mittlere Partikelgröße (ca. 0,8 mm)

Eigenschaften:

- ◆ gute Feuchtigkeitsregulierung
- ◆ hohe Atmungsaktivität
- ◆ schafft besseres Raumklima
- ◆ schadstofffrei
- ◆ ohne Kunstharzzusätze
- ◆ einfach zu verarbeiten
- ◆ Möglichkeit, alte Verarbeitungstechniken anzuwenden
- ◆ weiß, Herstellung weiterer Farbtöne unter Verwendung von Farbpigmenten möglich
- ◆ nicht brennbar

Anwendungsbereiche: Auf Grund der hervorragenden Abdeck- und Dekorqualität ist das Produkt auf vielen Oberflächen im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Vorbehandlung und Wir empfehlen vor Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen.

Verarbeitung: Raumtemperatur: 10°C bis 30°C.

Die Oberfläche muss trocken, geöffnet und nicht-kreidend sein.

meine FARBE KALKPUTZ ist nicht zu verwenden bei Flächen mit aufsteigender Feuchtigkeit.

Auf **Standardoberflächen** (Gipskarton, Gips, Zementputz, Beton, alte Farbe etc.)

für eine gute Untergrundhaftung **meine FARBE Grund 9005** mit Sand verwenden.

Aufgrund der unterschiedlichen Porosität von Oberflächen wie Dichtungsleisten oder Füllmaterialien sind zwei Anstriche mit **meine FARBE Grund 9005** mit Sand notwendig.

meine FARBE KALKPUTZ nur auf eine vollständig getrocknete Grundierung auftragen.

atmungsaktive Oberflächen (Kalkputz, Lehmputz, etc.): Oberfläche befeuchten, danach **meine FARBE KALKPUTZ** direkt auftragen.

verbundene Fermacell-Platten: 2 Schichten mit **meine FARBE Grund 9005** mit Sand auftragen.

geklebte Fermacell-Platten: **meine FARBE KALKPUTZ 06** direkt auftragen.

Im Außenbereich: Verwendung von **meine FARBE KALKPUTZ** als letzte Schicht.

Vorbereitung der Mischung

Pro 5 kg **meine FARBE KALKPUTZ** 2 l Wasser zusetzen.

5 Minuten mit einem mechanischen Mixer vermischen.

Vor der Anwendung ruhen lassen.

Für neue Farbtöne: Einen tiefsatten Farbton erhält man durch eine Mischung von ca. 100 g Farbpigment auf 1 kg trockenem **meine FARBE KALKPUTZ**.

Bei einer zugesetzten Menge von mehr als 100 g Farbpigment /kg kann das Problem des Abmehlens auftreten.

Bei der Verwendung einiger Farbpigmente (Oxide und einige Mischungen) können helle Streifen Spuren auftreten. Zur Verringerung des Risikos wird die Herstellung/ Verwendung einer Pigmentpaste empfohlen. Dazu muss die gesamte Menge an Pigment(en) mit einem Teil der Gesamtmenge des benötigten Wassers vermengt werden, unter Zugabe eines Netzmittels (Tensids) (wenige Tropfen). Je besser die Paste vor dem Zugeben **meine FARBE KALKPUTZ** verrührt wurde, desto geringer fällt das Risiko einer Streifenbildung aus.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE KALKPUTZ

FÜR
INNEN UND AUSSEN




Mit Kelle oder Spachtel **meine FARBE KALKPUTZ 06** in einer ca. 2 mm dünnen Schicht, und **meine FARBE KALKPUTZ 08** bis zu 5 mm dick auftragen.

Reinigung und Verdünnung mit Wasser

Endbehandlung

Glatt, Granite-Finish oder strukturiert. Nach Trocknung der dünnen Kalkschicht kann der Auftrag von **meine FARBE KALK-DECO** oder **meine FARBE KALK-FARBE** erfolgen.

VORBEREITUNG



VERARBEITUNG



Pflege:

Bei sachgemäßer Verarbeitung sind keine Schäden oder Qualitätsverluste an der verputzten Fläche zu erwarten. Sollte dennoch eine Schädigung auftreten, kann diese durch eine lokale Auftragung frischen Putzes leicht behoben werden.

Vorsichtsmaßnahmen

Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten, Staubmaske tragen um Schädigungen durch Kalk zu vermeiden, beim Abmischen des Pulvers und der Pigmente empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille.

Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Beachten Sie beim Verarbeiten mögliche Naturstoff-Allergien.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Zusammensetzung

Naturkalk, Sand, Marmorpulver. Hilfsstoffe:1%.

Lagerung:

Trocken und kühl in der Originalverpackung verschlossen lagern.

Haltbarkeit: Einige Monate. Angebrochene Produkte müssen mit einer Wasserschicht bedeckt und in einem geschlossenen Gefäß aufbewahrt werden. Ausgenommen davon sind die Farbtöne Glycine, Feige und Veilchen-Blau.

Von Kindern fernhalten.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften.

Verbrauch:

durchschnittlich 1,3 kg/ m² (4 m² / 5 kg **meine FARBE KALKPUTZ 06**)

durchschnittlich 2,5 kg/ m² (2 m² / 5 kg **meine FARBE KALKPUTZ 08**)

Gebindegrößen: 5 kg, 10 kg und 20 kg



Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die

Das Produkt „**meine FARBE LEHMPUTZ**“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.

Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*

Weitere Informationen dazu: www.meinefarbe.at

Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

... gemeinsam mit der Natur!