

meine FARBE LEHM-DECO

ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



Beschreibung: **meine FARBE** LEHM-DECO ist aus natürlichen Stoffen hergestellt und unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt.
meine FARBE LEHM-DECO ist nach neuester Technologie hergestellt, umweltfreundlich und trägt zu einer gesünderen Luftqualität, zu einer Verringerung der Gesundheitsrisiken sowie zu ökologischen Wohnverhältnissen bei.
meine FARBE LEHM-DECO entspricht ganz den Methoden einer nachhaltigen Entwicklung und einer ökologischen Bauweise.

Eigenschaften:

- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ frei von schädlichen und giftigen Inhaltsstoffen
- ◆ frei von Mineralölprodukten
- ◆ frei von Lösemitteln
- ◆ ohne hautschädigende Inhaltsstoffe
- ◆ hohe Ergiebigkeit
- ◆ hervorragende Abdeck- und Dekorqualität
- ◆ in vielen Farbvariationen verarbeitbar
- ◆ einfache Verarbeitung, meist nur in einem Arbeitsschritt

Dekoration: **meine FARBE** LEHM-DECO ist in weiß oder in der **meine FARBE** LEHM-DECO – Farbpalette erhältlich.
Es ist möglich weitere Farbtöne durch Mischen von Farbtönen der Palette oder unter der Verwendung von **meine FARBE** FARBPIGMENTEN zu erzielen.

Anwendung: Wir empfehlen vor Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen.
Raumtemperatur: 10°C bis 30°C.
Farbe entweder mit einem Flachpinsel in zufälligen Bewegungen (Bsp. eine Acht, Zickzack, etc.), einer Lackierrolle/ kurzflorigen Malerrolle, oder mit einer Niedrigdruck-Sprühpistole auftragen.
Etwaige Spuren oder Transparenzeffekte während des Auftrags verschwinden nach dem Trocknen.
2. Anstrich nach ca. 2 h* möglich. Oberflächentrocken nach ca. 1 h*.

*Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

Putz entweder mit einer Spachtel in zufälligen Bewegungen oder einer Venezianokelle auftragen.
Etwaige Spuren oder Transparenzeffekte während des Auftrags verschwinden nach dem Trocknen.
2. Schicht nach ca. 2 h* möglich. Oberflächentrocken nach ca. 1 h*.

*Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE LEHM-DECO ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



**Vorbereitung und
Verarbeitung von
meine FARBE
LEHM-DECO**

VORBEREITUNG



AUFBRINGUNG



Vorbereitung der Oberfläche

Die Oberfläche muss fest, trocken und sauber sein.

Standardoberflächen (Gipskarton, Gips, Zementputz, Beton, alte Farbe, Holzarbeiten etc.)

Für eine gute Untergrundhaftung **meine FARBE Grund 9857** verwenden. Aufgrund der unterschiedlichen Porosität von Oberflächen, wie Dichtungsleisten oder Füllmaterialien, sind zwei Anstriche mit **meine FARBE Grund 9857** notwendig.

meine FARBE LEHM-DECO kann im Anschluss an die vollständig getrocknete Grundierung aufgetragen werden.

atmungsaktive Oberflächen (Kalkputz, Lehmputz, Ziegel etc.): Den 1. Anstrich **meine FARBE LEHM-DECO** 10% verdünnt auftragen.

Vorbereitung der Farbe

für 4 l Farbe: 1,5 kg **meine FARBE LEHM-DECO** mit 2,5 l Wasser vermengen
für 8 l Farbe: 3 kg **meine FARBE LEHM-DECO** mit 5 l Wasser vermengen
für 16 l Farbe: 6 kg **meine FARBE LEHM-DECO** mit 10 l Wasser vermengen
für 40 l Farbe: 15 kg **meine FARBE LEHM-DECO** mit 25 l Wasser vermengen

Ca. 5 Minuten mit mechanischem Mixer verrühren. Die Farbe ca. 24 h vor Anwendung herstellen, um eine gute Homogenität der Mischung zu gewährleisten.

Je nach gewünschtem Endanstrich kann die Wassermenge, die der Mischung zugesetzt wird, variiert werden.

Wichtig: Immer die Gesamtmenge der gewünschten Mischung herstellen (1 Charge). Es können leichte Farbunterschiede auftreten, wenn zwei verschiedene Chargen verwendet werden.

Für neue Farbschattierungen: nie mehr als 150 g Farbpigment auf 1 kg trockene **meine FARBE LEHM-DECO** anwenden. Mittels Probeanstrich testen, ob die Farbe ggf. abmehlt bzw. abkredet.

Bei der Verwendung einiger Farbpigmente (Oxide und bestimmte Farbmischungen) können helle Streifen Spuren auftreten. Zur Verringerung dieses Risikos wird die Herstellung einer Pigmentpaste empfohlen.

Dazu muss die gesamte Menge an Pigment(en) mit einem Teil der Gesamtmenge des benötigten Wassers vermengt werden, unter Zugabe weniger Tropfen eines Netzmittels (Tensid).

Je besser die Paste vor dem Zugeben zu **meine FARBE LEHM-DECO** verrührt wurde, desto geringer fällt das Risiko der Streifenbildung aus.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE LEHM-DECO

ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



Vorbereitung des Putzes:

für **2,5 kg** Putz: 1,5 kg **meine FARBE** LEHM-DECO mit 1 l Wasser vermengen

für **5 kg** Putz: 3 kg **meine FARBE** LEHM-DECO mit 2 l Wasser vermengen

für **10 kg** Putz: 6 kg **meine FARBE** LEHM-DECO mit 4 l Wasser vermengen

für **25 kg** Putz: 15 kg **meine FARBE** LEHM-DECO mit 10 l Wasser vermengen

Ca. 5 Minuten mit mechanischem Mixer verrühren. Den Putz ca. 24 h vor Anwendung herstellen, um eine gute Homogenität der Mischung zu gewährleisten.

Je nach gewünschtem Endoberfläche kann die Wassermenge, die der Mischung zugesetzt wird, variiert werden.

Wichtig: Immer die Gesamtmenge der gewünschten Mischung herstellen (1 Charge). Es können leichte Farbunterschiede auftreten, wenn zwei verschiedene Chargen verwendet werden.

Für neue Farbschattierungen: nie mehr als 150 g Farbpigment auf 1 kg trockene **meine FARBE** LEHM-DECO anwenden. Mittels Probeputz testen, ob die Farbe ggf. abmeht bzw. abkreidet.

Bei der Verwendung einiger Farbpigmente (Oxide und bestimmte Farbmischungen) können helle Streifen Spuren auftreten. Zur Verringerung dieses Risikos wird die Herstellung einer Pigmentpaste empfohlen.

Dazu muss die gesamte Menge an Pigment(en) mit einem Teil der Gesamtmenge des benötigten Wassers vermischt werden, unter Zugabe weniger Tropfen eines Netzmittels (Tensid).

Je besser die Paste vor dem Zugeben zu **meine FARBE** LEHM-DECO verrührt wurde, desto geringer fällt das Risiko der Streifenbildung aus.

Endbehandlung

Matt

Glatt-Effekt: mittels Lackierrolle/Venezianokelle

Marmoriert: mittels kurzfloriger Rolle/Venezianokelle, Spachtel

Kordel-Effekt: mittels Tapezierpinsel

gewachst: meine FARBE **Polierwachs carnauba** verwenden

poliert: den frischen, noch feuchten Farbauftrag mit einer Kelle oder einem Spachtel bearbeiten

Durch Variation der Wassermenge, die dem **meine FARBE** LEHM-DECO zugesetzt wird, können verschiedene Effekte erzielt werden.

Pflege:

meine FARBE LEHM-DECO ist nicht abwaschbar. Je nach Wahl der Endbehandlung können Sie nach Bedarf mit dem **meine FARBE** Sprühfix 9008 die Oberfläche festigen.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE LEHM-DECO

ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



Vorsichts- maßnahmen

Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten, Staubmaske tragen um Schädigungen durch Staubinhalationen zu vermeiden. Beim Abmischen des Pulvers und der Pigmente empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille.
Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Beachten Sie beim Verarbeiten mögliche Naturstoff-Allergien.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Zusammen- setzung

Lehm, Marmorpulver, Talk; Hilfsstoffe: 6 %
mineralische Pigmente je nach Farbe

Lagerung:

Vor Frost schützen, kühl und trocken in Originalgebinden verschlossen lagern. Die angemischte Farbe kann frostfrei einige Monate in der originalen fest verschlossenen Verpackung gelagert werden. Für eine erneute Nutzung kann **meine FARBE LEHM-DECO** wiederbefeuchtet werden. Es ist reversibel.
Von Kindern fernhalten.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen Vorschriften.

Verbrauch:

Farbe: durchschnittlich 0,04 kg per m² bei einem Anstrich (40 m² mit 1,5 kg **meine FARBE LEHM-DECO**).
Putz: 1,5 kg **meine FARBE LEHM-DECO** für ca. 5 m².
Der Verbrauch kann je nach gewünschtem Finish und vorhandener Oberfläche variieren.
Erfahrungsgemäß kann die fertige Schichtstärke bis ca. 1 mm betragen.

Gebindegrößen: 1,5 kg; 3 kg; 6 kg; 15 kg



Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die

Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

Das Produkt „**meine FARBE LEHM-DECO**“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.
Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*
Weitere Informationen dazu: www.meinefarbe.at

... gemeinsam mit der Natur!