

meine FARBE LEHMPUTZ

ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



Beschreibung:

meine FARBE LEHMPUTZ ist aus natürlichen Stoffen hergestellt und unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt.

meine FARBE LEHMPUTZ ist nach neuester Technologie hergestellt, umweltfreundlich und trägt zu einer gesünderen Luftqualität, zu einer Verringerung der Gesundheitsrisiken sowie zu ökologischen Wohnverhältnissen bei.

meine FARBE LEHMPUTZ entspricht ganz den Methoden einer nachhaltigen Entwicklung und einer ökologischen Bauweise.

Eigenschaften:

- ◆ biologisch abbaubar
- ◆ geruchlos
- ◆ frei von schädlichen und giftigen Inhaltsstoffen
- ◆ eignet sich sehr gut für diffusionsoffene Konstruktionen
- ◆ frei von Lösemitteln
- ◆ ohne hautschädigende Inhaltsstoffe
- ◆ hohe Ergiebigkeit, hervorragende Abdeck- und Dekorqualität
- ◆ sorgt für ein gutes Raum-, Wohnklima
- ◆ in vielen Farbvariationen verarbeitbar
- ◆ einfache Verarbeitung, meist nur in einem Arbeitsschritt

Dekoration:


meine FARBE LEHMPUTZ ist in grau-beige oder in der **meine FARBE LEHMPUTZ** – Farbpalette erhältlich.

Es ist möglich weitere Farbtöne durch Mischen von Farbtönen der Palette oder unter der Verwendung von **meine FARBE FARBPIGMENTEN** zu erzielen.

Durch den Zusatz von dekorativen Füllstoffen, die in unserem Sortiment erhältlich sind, können Sie Glanz-, Perlmuttschimmer- und einen Struktureffekt mit Stroh erreichen.

Vorbereitung von **meine FARBE** LEHMPUTZ

VORBEREITUNG



AUFBRINGUNG



Pro 25 kg **meine FARBE LEHMPUTZ** 7l Wasser zusetzen, 5 Minuten mischen, per Hand oder mit einem mechanischem Mixer.

Vor der Anwendung ca. 30 Minuten ruhen lassen.

Wichtig: Immer die Gesamtmenge des benötigten Putzes herstellen (1 Charge). Es können leichte Farbunterschiede auftreten, wenn zwei verschiedene Chargen verwendet werden.

Zur Erzeugung neuer Farbtöne: Nie mehr als 60 g Farbpigment per kg **meine FARBE LEHMPUTZ** grau-beige verwenden. Gewünschtes Farbpigment und **meine FARBE LEHMPUTZ** trocken verrühren, dann Wasser zugeben.

Vorbehandlung und Verarbeitung:

Die Oberfläche muss trocken, porös, saugend und nicht-kreidend sein. Im Falle eines nicht-haftenden Feinputzes (Gefahr von Absandeln) empfehlen wir die Vorbehandlung mit

meine FARBE Fixier Tiefengrund

meine FARBE LEHMPUTZ ist nicht zu verwenden bei Flächen mit aufsteigender Feuchtigkeit.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE LEHMPUTZ

ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



Vorbehandlung und Verarbeitung:

Standardoberflächen (Gipskarton, Gips, Zementputz, Beton, alte Farbe etc.)

Für eine gute Untergrundhaftung **meine FARBE** Grund 9005 (mit Sand) verwenden. Aufgrund der unterschiedlichen Porosität von Oberflächen wie Dichtungsleisten oder Füllmaterialien sind zwei Anstriche mit **meine FARBE** Grund 9005 (mit Sand) notwendig.

meine FARBE LEHMPUTZ kann im Anschluss an die vollständig getrocknete Grundierung aufgetragen werden.

atmungsaktive Oberflächen (Kalkputz, Lehmputz, etc.): Oberfläche befeuchten, danach **meine FARBE** LEHMPUTZ direkt auftragen.

- verbundene Fermacell-Platten: 2 Anstriche mit **meine FARBE** Grund 9005 (mit Sand).
- geklebte Fermacell-Platten: 1 Schicht **meine FARBE** KALKPUTZ 06.

meine FARBE LEHMPUTZ auf vollständig getrockneter Grundierung/ vollständig getrockneter Kalkputzschicht auftragen.

Anwendung:

Wir empfehlen vor Produktanwendung den Untergrund auf Verträglichkeit und Eignung zu prüfen.

Zur Verarbeitung von **meine FARBE LEHMPUTZ** benötigen Sie Kelle, Spachtel, Schwamm und ein Rührgerät. Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser.

Raumtemperatur: 10°C bis 30°C.

Eine dünne Schicht, durchschnittlich 1mm dick, mit einer Kelle auftragen.

Für einen erhöhten Raumkomfort kann auch eine Schichtdicke zwischen 5-15 mm aufgetragen werden.

Nach entsprechender Vorbereitung ist die Aufbringung auch auf an der Wand fixierten Naturfasermatten, Naturholz und Dämmplatten möglich. Der Zusatz von Fasern oder Stroh unterstützt die Haftung und Veredlung.

Zum Entfernen scharfer bzw. spitzer Kanten: Sobald das feuchte Aussehen verschwunden ist (ca.30-60 Minuten, nach Aufbringung) Poren mit Kelle oder feuchtem Schwamm schließen.

Trocknung bei 20°C*: .48 h, bei guter Belüftung.

*Diese Angaben schwanken je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

Endbehandlung

Durch das Auftragen des Putzes mit einer Kelle wird eine gleichmäßig starke Putzschicht erzielt. Es stehen nun verschiedene Möglichkeiten zur Endverarbeitung zur Auswahl:

Glatt: Ca. 2 h nach dem Arbeitsschritt Poren schließen, die verputzte Fläche erneut mit einer Kelle bearbeiten. Bei bereits vorangeschrittener Trocknung der bearbeiteten Fläche, ist es vorteilhafter mit einem feuchten Schwamm zu arbeiten.

Granit-Finish: Je nach Trocknung, sobald der Putz nicht mehr mit einem Schwamm formbar ist (nach ca. 1h), Kanten mit einem Schwamm in kreisenden Bewegungen glätten. Dadurch wird die Körnung sichtbar.

Strukturiert: Direkt im Anschluss an das Auftragen der Putzschicht, mit einem trockenen Schwamm oder Pinsel/Bürste über die Fläche gehen, um so leichte Bewegungen im Putz zu erzeugen.

Deko mit Glimmer, Stroh, Perlmutter: Einen feuchten Schwamm in kreisenden Bewegungen über die bereits trockene Fläche führen (wie beim Abwischen einer Fläche).

Oberflächlicher Lehm wird so entfernt und die jeweiligen Effekte werden sichtbar. Den Schwamm regelmäßig auswaschen und auswringen.

Sowohl bei einfachem Putzauftrag als auch bei einer ggf. erfolgten Endverarbeitung: die trockene Fläche mit einem trockenen Schwamm oder einen weichen Pinsel bearbeiten, um oberflächliche, schlecht-haftende Partikel zu entfernen.

Je nach Mischungs-, Trocknungs- und Anwendungsverhältnissen, der Oberflächenbeschaffenheit, sowie der Oberflächenvorbereitung und ggf. Endverarbeitung kann der Farbton des fertigen, trockenen Putzes leicht vom vorab gewählten Farbton abweichen.

... gemeinsam mit der Natur!

meine FARBE LEHMPUTZ

ZUR INNENRAUMGESTALTUNG



- Anwendungsbereiche:** Auf Grund der hervorragenden Abdeck- und Dekorqualität ist das Produkt auf vielen Oberflächen im Innenbereich einsetzbar.
- Pflege:** Bei sachgemäßer Verarbeitung sind keine Schäden oder Qualitätsverluste an der verputzten Fläche zu erwarten. Sollte dennoch eine Schädigung auftreten, kann diese durch eine lokale Auftragung frischen Putzes leicht behoben werden.
Je nach Wahl der Endbehandlung können Sie bei Bedarf mit dem **meine FARBE** Sprühfix 9008 die Oberfläche festigen.
- Vorsichtsmaßnahmen** Nur in gut belüfteten Räumen arbeiten, Staubmaske tragen um Schädigungen durch Staubinhalationen zu vermeiden. Beim Abmischen des Lehm-Pulvers und der Pigmente empfehlen wir das Tragen einer Schutzbrille.
Im Falle von Augen- oder Hautkontakt sofort gründlich mit Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Beachten Sie beim Verarbeiten mögliche Naturstoff-Allergien.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Zusammensetzung** Lehm und Feinsand, Hilfsstoffe 0,6%, Pigmente, je nach Farbwahl
- Lagerung:** Vor Frost schützen, kühl und trocken in Originalgebinden lagern. Ein mit Feuchtigkeit in Berührung gekommenes Produkt kann in einer dünnen Schicht getrocknet und unbedeckt für eine weitere Nutzung gelassen werden. Für eine erneute Nutzung kann **meine FARBE** LEHMPUTZ wieder befeuchtet werden.
Von Kindern fernhalten.
- Entsorgung:** Gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrauch:** durchschnittlich 0,5 kg per m² bei einer Auftragsstärke von 1mm (12 m² /25 kg **meine FARBE** LEHMPUTZ)- je nach Endverarbeitung
- Gebindegrößen:** 5 kg und 12,5 kg



Information über die Emission von – bei Inhalation eventuell toxischen – flüchtigen Substanzen an die

Raumluft, auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emissionen) bis C (starke Emissionen).

Das Produkt „**meine FARBE** LEHMPUTZ“ ist klassifiziert nach der **Emissionsklasse A+**.
Französisches VOC-Label nach Décret n° 2011-321 des *Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement*
Weitere Informationen dazu: www.meinefarbe.at

... gemeinsam mit der Natur!